

PROVAG 8

profili per vagli / vibrating screen support profiles



Specifiche tecniche / Technical specification

	Um	Norme / norms	Valore / value
Colore / colour			nero / black
Polimero base / base polymer			EPDM
Peso Specifico / specific weight	gr/cm3	ISO 2781 A	1,27
Durezza / hardness	SH/A	ASTM D 2240	76
Carico di rottura / tensile strength	Kg/cm2	ISO 37 - TIPO 1	10
Allungamento a rottura / elongation at breaking	%	ISO 37 - TIPO 1	300
Compressione / compression set 22 h at 100°C	%	ISO 815 A	30
Compressione / compression set 22 h at 100°C	%	ISO 815 A	70
Compressione / compression set 22 h at 100°C	%	ISO 815 A	44
Temperatura di esercizio / operating temperature	min. / max. °C		100

Proprietà dopo invecchiamento in aria 168 h a 100°C / Properties after aging in air at 100 °C 168 h

	Um	Norme / norms	Valore / value
Δ Durezza / hardness	SH/A	UNI ISO 188 B	+ 6
Δ Carico di rottura / tensile strength	%	UNI ISO 188 B	+ 3
Δ Allungamento / elongation	%	UNI ISO 188 B	- 35

Proprietà dopo invecchiamento in aria 168 h a -10°C / Properties after aging in air at -10°C 168 h

	Um	Norme / norms	Valore / value
Δ Durezza / hardness	SH/A	UNI ISO 188 B	+ 9