

E28A

Miscela | Compound



Caratteristiche del poliuretano | polyurethane characteristics

	Um	Norme norms	Valore value
Colore colour			rosso red
Durezza hardness	SH/A	ISO 7619 type 1	82
Peso specifico specific weight	g/cm ³	ISO 2781	1,24
Carico di rottura tensile strength	kg/cm ²	ISO 37 type 1	24
Allungamento a rottura elongation at breaking	%	ISO 37 type 1	515
Perdita all'abrasione abrasion loss	mm ³	ISO 4649	45
Resistenza alla lacerazione tear resistance	N/mm	ISO 34 type 1	35
Temperatura di esercizio operating temperature	°C		80
Resistenza ad acqua ed acidi water and acid resistance			scadente poor
Resistenza ad oli e gasolio oils and fuel resistance			buona good
Impermeabilità ai gas gas impermeability			buona good
Resistenza all'ozono ozone resistance			eccellente excellent

Note / Notes :

- I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato
- The results obtained refers exclusively to the sample tested
- I risultati delle prove sul lotto in oggetto possono variare nei limiti definiti dalla scheda tecnica di riferimento
- The results of test made on the production batch, can range within limits described on the reference data sheet

Tabella Tolleranze / Table Tolerances

	da / from	a / to	Um	tolleranze / tolerances
Durezza / hardness	-	-	SH/A	± 5

