

P44A

Miscela | Compound



Caratteristiche della gomma | rubber characteristics

	Um	Norme norms	Valore value
Colore colour			marrone brown
Polimero base base polymer			SBR
Durezza hardness	SH/A	ISO 7619 type 1	40
Peso specifico specific weight	g/cm ³	ISO 2781	1,24
Carico di rottura tensile strength	N/mm ²	ISO 37 type 1	7
Allungamento a rottura elongation at breaking	%	ISO 37 type 1	636
Perdita all'abrasione abrasion loss	mm ³	ISO 4649	365
Resistenza alla lacerazione tear resistance	N/mm	ISO 34 type 1	11,47
Modulo al 100% form to 100%	N/mm ²	ISO 37 type 1	1,5

Note / Notes :

- I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato
- The results obtained refers exclusively to the sample tested
- I risultati delle prove sul lotto in oggetto possono variare nei limiti definiti dalla scheda tecnica di riferimento
- The results of test made on the production batch, can range within limits described on the reference data sheet

Tabella Tolleranze / Table Tolerances

	da / from	a / to	Um	tolleranze / tolerances
Durezza / hardness	-	-	SH/A	± 5

