

V47C

Miscela | Compound



Caratteristiche della gomma | rubber characteristics

| | Um | Norme norms | Valore value |
|---|-------------------|-----------------|----------------|
| Colore colour | | | nero black |
| Polimero base base polymer | | | VMQ |
| Durezza hardness | SH/A | ISO 7619 type 1 | 71 |
| Peso specifico specific weight | g/cm ³ | ISO 2781 | 1,3 |
| Carico di rottura tensile strength | N/mm ² | ISO 37 type 1 | 6 |
| Allungamento a rottura elongation at breaking | % | ISO 37 type 1 | 250 |
| Perdita all'abrasione abrasion loss | mm ³ | ISO 4649 | 220 |
| Resistenza alla lacerazione tear resistance | N/mm | ISO 34 type 1 | 5 |

Note / Notes :

- I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato
- The results obtained refers exclusively to the sample tested
- I risultati delle prove sul lotto in oggetto possono variare nei limiti definiti dalla scheda tecnica di riferimento
- The results of test made on the production batch, can range within limits described on the reference data sheet

Tabella Tolleranze / Table Tolerances

| | da / from | a / to | Um | tolleranze / tolerances |
|--------------------|-----------|--------|------|-------------------------|
| Durezza / hardness | - | - | SH/A | ± 5 |

